

Selagem de Topo

Selar decks de madeira com parafina ou outras soluções aquosas de cera pode proporcionar diversos benefícios, incluindo maior proteção e durabilidade. No entanto, é importante observar que o método específico de selagem e os materiais utilizados podem variar de acordo com a preferência pessoal e as regulamentações locais. Aqui está uma visão geral do processo:



1.

Limpeza do Deck

Antes de aplicar qualquer selante, certifique-se de que a superfície do deck esteja limpa e livre de sujeira, detritos e quaisquer revestimentos aplicados anteriormente. Use um produto de limpeza deck ou detergente neutro com uma escova para remover manchas ou resíduos. Enxágue bem e deixe o deck secar completamente.

2.

Escolha o Selante

Embora soluções de parafina ou cera aquosa possam ser usadas para selar, é aconselhável consultar todas as instruções ou procurar aconselhamento profissional para determinar o produto mais adequado para o seu deck de madeira. Considere fatores como o tipo de madeira, as condições climáticas e o nível de proteção desejado.

3.

Prepare a Superfície

Lixar levemente o deck pode ajudar a suavizar as irregularidades e criar uma superfície mais uniforme. Certifique-se de que qualquer poeira ou detritos são removidos após a preparação da superfície.

4.

Aguarde o Tempo de Secagem

O tempo de secagem pode variar dependendo do produto utilizado, das condições climáticas e dos níveis de umidade. Siga as recomendações do fabricante quanto ao tempo de secagem sugerido. É fundamental manter o deck livre de utilização por pessoas, animais, plantas ou objetos que possam danificar o selante ainda úmido durante esse período.

5.

Aplicação de Camadas Adicionais (opcional)

Dependendo do nível de proteção desejado, pode optar por aplicar camadas adicionais do selante. Siga as instruções do fabricante do selante e aconselhamento profissional quanto ao número de camadas recomendadas e ao tempo de secagem entre as aplicações.

6.

Manutenção do Deck Selado

A manutenção regular é essencial para preservar a integridade do deck de madeira selado. Isto pode incluir limpeza de rotina, reaplicação periódica do selante e proteção do deck contra humidade excessiva, exposição aos raios UV e cargas excessivas.



Recorde-se de que é sempre preferível consultar as instruções específicas fornecidas pelo fabricante do selante para obter orientações mais precisas e atualizadas sobre aplicação e manutenção.

Observação: Não é incomum que as tábuas produzidas apresentem excesso de selante nas faces junto dos topos. Normalmente, esse excesso é removido durante a instalação e uma camada de selante pode ser aplicada de forma mais cuidada no local. Se pretende deixar o deck deteriorar-se naturalmente, o selante acabará por desaparecer com o tempo. Se desejar remover o excesso de selante, recomendamos o uso de água quente com sabão. É possível que desengordurantes também possam funcionar, mantendo-se o procedimento anterior. Ao trabalhar com acabamentos ou solventes, recomendamos que siga as instruções do fabricante dos produtos e teste em numa área oculta antes de passar para as áreas visíveis, para garantir que não provoca efeitos indesejados.